



Karta danych technicznych

Folia termokurczliwa PE

DOSTĘPNE WYMIARY

Numer artykułu	Szerokość rolki	Długość rolki	Rolek/ Paleta
2SCHRFO2	6.5 m	50 m	11 rolek
2SCHRFO1	8.5 m	50 m	11 rolek

DANE TECHNICZNE

Skład surowcowy	Folia LDPE; dwuosiowo termokurczliwa	Grubość	0.15 mm
Gramatura	135 g/m ²	Kolor	Biały
Wydłużenie w kierunku podłużnym	~ 600 %	Wydłużenie w kierunku - poprzecznym	~ 650 %
Wydłużenie	DIN 53370	Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym	~ 22 N / mm ²
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym	~ 22 N / mm ²	Wytrzymałość na rozdzieranie	DIN 53370

Folia termokurczliwa PE

(1)

Odwinąć folię z rolki i podłożyć ją pod elementy przeznaczone do pakowania. Następnie załadować powierzchnię ładunkową lub opuścić ładunek.

(2)

Pociągnąć folię do góry po bokach i przyczepić ją do elementu za pomocą taśmy samoprzylepnej lub zszywek. Następnie zabezpieczyć ładunek za pomocą pasów mocujących.

(3)

Jeśli elementy są większe niż folia, od góry naciągnąć drugą warstwę. Wtedy folię można również podnieść nad ładunek za pomocą suwnicy. Uwaga: zachować zakładkę 40 – 50 cm!

(4)

Obszary zakładki (40 – 50 cm) zgrzać za pomocą pistoletu na gorące powietrze.

